ООО «Уралгрит»
620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, оф. 22
Тел.: +7 (343) 216-86-00 www.uralgrit.com uralgrit@uralgrit.com
ОГРН 1076674020026 ИНН 6674228387 КПП 667901001

Р/с 40702810816120124112
Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург БИК 046577674
К/с 30101810500000000674

Подбор фракции шлака негранулированного классифицированного «Уралгрит» в зависимости от требуемого профиля шероховатости:

Фракция шлака	Профиль шероховатости, мкм	Назначение
0,0-0,2 мм	5-10	Реставрационный порошок. Свипинг (легкий бластинг). Послойное деликатное снятие старых покрытий
315 (80 mesh)	5-15	Гидроабразив. Свипинг (легкий бластинг) / деликатная очистка. Придание шероховатости неповрежденному покрытию
0,1-0,6 мм	5-40	Свипинг (легкий бластинг) / деликатная очистка. Абразивоструйная очистка (слабодержащаяся прокатная окалина)
0,1-0,8 мм	20-60	
0,2-1,6 мм	30-100	Для общей абразивоструйной очистки (средний профиль / слабодержащаяся прокатная окалина)
0,5-1,5 мм	40-100	
0,2-2,2 мм	30-130	Для общей абразивоструйной очистки, средний / грубый профиль, сплошная прокатная окалина. Удаление ржавчины и старых толстослойных покрытий
0,5-2,5 мм	70-150	
0,8-3,0 мм	90-180	

При подборе абразива следует учитывать размер фракции, требования к профилю шероховатости, характеристики пескоструйного оборудования и другие параметры.

Оформить заказ на шлак негранулированный «Уралгрит» можно:

- по телефону: +7 (343) 216-86-00, 8 (800) 777-59-10 (звонок бесплатный по РФ)

- письмом: uralgrit@uralgrit.com

- на сайте www.uralgrit.com